

## ADiNO<sup>®</sup> C 4250.0

### Kontaktklebstoff

#### Anwendungen

- Flachkaschierung von HPL, Plastik und anderen Materialien zu MDF, Span und Sperrholz Plattenmaterialien
- Für das Kleben von Schaumstoffen miteinander, mit Bezugstoffen, Leder, Holz, Hartfaser, Pappe, Gummihaar, Vliese und andere lösungsmittelfeste und weichmacherfreie Materialien im Kontaktklebeverfahren

#### Eigenschaften

- Lange offene Zeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Wärmestandfestigkeit
- Sehr gute Sprühbarkeit
- Elastische Klebefuge

#### Technische Daten

|                     |                                            |                              |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Basis               |                                            | : Polychloropren             |
| Feststoffgehalt     |                                            | : ca. 16%                    |
| Viskosität bei 30°C | (Brookfield)                               | : ca. 450 mPa.s              |
| Dichte              |                                            | : ca. 0.83 g/cm <sup>3</sup> |
| Auftragsmenge       | (pro Seite je nach Materialbeschaffenheit) | : 100-150 g/m <sup>2</sup>   |
| Offene Zeit         |                                            | : ca. 15 Minuten             |

#### Verarbeitungshinweise

ADiNO<sup>®</sup> C 4250.0 mit einer Standard-Fließbecher-Spritzpistole (Düsengröße 1,5 – 2,5 mm, Luftdruck 2 - 5 bar) auf beide zu verklebenden Teile auftragen. Die Lösungsmittel vollständig verdunsten lassen. Die Abluftzeit hängt von der Auftragsmenge (Dicke des Klebstofffilms), dem Material und den Umgebungsbedingungen ab. Der richtige Zeitpunkt zum Kleben ist erreicht, wenn sich der Klebstofffilm noch klebrig anfühlt, aber nicht mehr nass ist.

Die Teile müssen präzise zusammengefügt werden, da später keine Korrekturen mehr möglich sind. Die Teile müssen einmal fest zusammengedrückt werden, zusätzliche Wärme verkürzt die Abluftzeit. Eine hohe Anfangshaftung wird sofort nach dem Fügen und Pressen erreicht, die endgültige Festigkeit wird nach ca. 48 Stunden erreicht.

Ablagerungen am Boden der Verpackung sind für das Klebeverhalten unerheblich und müssen daher nicht aufgerührt werden.

Zur Reinigung der benutzten Geräte oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen verwenden Sie ADiNO<sup>®</sup> CL 4970.0.

#### Verpackung / Lagerung

15 kg Eimer / Haltbarkeit 9 Monate ab Produktionsdatum  
Kühl und trocken lagern

*Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie die unser Technischer Service gerne unterstützt.*