Technische Produktinformation

ADiNO® PowerNail MegaTack

1-K-Hybrid-Montageklebstoff

Anwendungen

- Universell einsetzbar für Montageverklebung und Abdichtungen
- Glas- und Spiegelverklebungen in der Möbelindustrie und im Bauhandwerk
- Klebende und dichtende Anwendungen im Automobil- und Fahrzeugbau
- Fussbodenleisten, Laminatverlegung und Kabelkanäle
- Verklebung von Sandwichelementen
- Solar- und Windkraftanlagen
- Schilderfixierung
- Abdichtungen von Gehrungen und Stoßfugen im Bauhandwerk, z.B. Fenster- und Türeninstallation
- Diverse Industriebereiche

Eigenschaften

- 1-komponentig feuchtigkeitsvernetzend
- Elastische Klebefuge
- Lösemittelfrei, formaldehydfrei
- Sehr hohe Nassklebrigkeit
- Nicht schäumend
- Geringes Schrumpfverhalten
- Gute Witterungsbeständigkeit im Aussenbereich
- Gute UV-Beständigkeit
- Kompensiert die Ausdehnung verschiedener Materialien
- Entspricht der EMICODE-Klasse EC1plus

Technische Daten			
Basis		:	Silianterminiertes Polymer
Festkörpergehalt		:	ca. 100 %
Viskosität bei 20°C	(Brookfield)	:	pastös
Dichte		:	ca. 1.60 g/cm^3
Shore-Härte		:	ca. 74 Shore A
Hautbildezeit	(20°C/50%rF)	:	ca. 9 Min
Funktionsfestigkeit	(20°C/50%rF)	:	ca. 30 Min
Aushärtezeit		:	ca. 72 Std
Auftragsmenge		:	80-200 g/m² (abhängig vom Trägermaterial / Untergrund)

Verarbeitungshinweise

Den Klebstoff direkt aus der Kartusche / Schlauchbeutel einseitig auf die Klebefläche auftragen. Klebeflächen müssen frei von Schmutz-, Fett-, Öl- und Staub sein. Die Werkstücke innerhalb der Hautbildezeit fügen und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit pressen.

Für Kunststoffe und Metall empfehlen wir einen Primer für eine verbesserte Haftung; Aluminium und Polyolefine (z.B. PE, PP) müssen vorbehandelt sein. Bei der Verklebung nichtsaugender Werkstoffe (Materialfeuchte <8%) miteinander sollten die Trägermaterialien vorher mit Wasser fein benetzt/befeuchtet werden.

Die Hautbildzeit, Fügezeiten sowie nachfolgende Verarbeitungszeiten können nur durch Eigenversuche genau bestimmt werden, da sie von Material, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aufgetragener Menge etc. abhängen

Für die Reinigung von nicht ausgehärtetem Klebstoff empfehlen wir den Reiniger ADiNO® CL 4955.0, ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Verpackung / Lagerung

290 ml PE-Kartusche, 600 ml Alu/PP-Schlauchbeutel / Lagerfähigkeit 12 Monate nach Produktionsdatum.
Kühl und trocken lagern

Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie die unser Technischer Service gerne unterstützt.

September 2025, Adino GmbH. *Email: info@adinoklebstoffe.de – www.adinoklebstoffe.de*
Eyssenecksstraße 4, 60322 Frankfurt/Main, Germany